

Акустическая эмиссия и тепловое расширение кристаллов $\text{PbFe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_3$ в области фазовых переходов

© Е.А. Дулькин, И.П. Раевский, С.М. Емельянов

Научно-исследовательский институт механики и прикладной математики
при Ростовском-на-Дону государственном университете,
344090 Ростов-на-Дону, Россия

(Поступила в Редакцию 6 августа 1996 г.)

Феррониобат свинца $\text{PbFe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_3$ (ФНС) — тройной оксид со структурой типа первовскита — долгое время считался классическим сегнетоэлектриком с размытым фазовым переходом (ФП). Результаты ранних дилатометрических измерений керамических образцов привели к выводу об отсутствии у ФНС низкотемпературных ФП [1].

Однако в последние годы появились данные о том, что природа ФП в ФНС намного сложнее, чем предполагалось на первых этапах его исследований. Помимо сегнетоэлектрического-параэлектрического (СЭ-ПЭ) ФП в области 100–110° С как в кристаллах, так и в керамиках ФНС был обнаружен ФП между двумя СЭ-фазами в области 81–87° С [2,3]. В последней работе на температурных зависимостях диэлектрической проницаемости $\epsilon(T)$ кристаллов ФНС в области СЭ-ФП помимо размытого максимума обнаружен скачок ϵ , температура которого не зависит от частоты измерительного поля и который связывается со спонтанным ФП из релаксационного в СЭ-состояние.

Кроме того, в области 185° С в керамике ФНС наблюдались небольшие аномалии температурных зависимостей параметра элементарной ячейки и излом на зависимости $\epsilon(T)$, которые первоначально связывались с СЭ-температурой Кюри (T_C) [4].

В ряде последних работ [5,6] установлено, что ФНС испытывает как СЭ-ПЭ-ФН при $T_C = 110^\circ\text{C}$, так и низкотемпературный СЭ-СЭ-ФП при $T = 87^\circ\text{C}$, сложность исследования электрофизических свойств которых во многом обусловлена разбросом величин проводимости образцов.

Ранее нами на примере полупроводниковой позисторной сегнетокерамики была показана перспективность метода акустической эмиссии (АЭ) для исследований ФП в материалах с высокой электропроводностью [7].


Целью настоящей работы явилось комплексное исследование кристаллов ФНС в области ФП методами дилатометрии и АЭ. Сростки кубических кристаллов ФНС черного цвета размером ребра до 3–5 mm были получены методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве в интервале температур 1010–850° С (растворитель — смесь PbO и Ba_2O_3 в соотношении 0.35:0.65). Для проведения измерений отдельные сростки полировались с двух сторон до

получения пластин толщиной 1–1.5 mm и площадью 20–40 mm².

Исследования проводились по комплексной методике [8]. Одновременно измерялись активность \dot{N} АЭ и относительная дилатация $\Delta L/L$ образцов в процессе их термоциклирования в области температур 70–120° С со скоростью 1–2° С/min.

Результаты измерений представлены на рисунке. На стадии нагрева величина $\Delta L/L$ незначительно возрастая, проходит точку перегиба и следующий за ней пологий минимум, после завершения которого при $T = 97.5^\circ\text{C}$ возрастает практически линейно (кривая 1). Обозначенный минимум не сопровождается АЭ, проявившей себя при дальнейшем нагреве образцов при $T_C = 110^\circ\text{C}$ (кривая 1'), отвечающей ФП в ПЭ-фазу [2]. Этот ФП, напротив, не сопровождается дилатационной аномалией.

На стадии охлаждения величина $\Delta L/L$ уменьшается вдоль линии своего возрастания в ходе нагрева (кривая 2). При $T = 97^\circ\text{C}$ была зарегистрирована АЭ, но не дилатационная аномалия (кривая 2''). Продолжая линейно уменьшаться, величина $\Delta L/L$



Результаты измерений температурных зависимостей величин относительной дилатации $\Delta L/L$ (1, 2) и активности \dot{N} АЭ (1', 2') кристаллов $\text{PbFe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_3$ в области ФП.

достигает минимума при $T = 88^\circ\text{C}$, не сопровождаемого АЭ, и продолжает пологий подъем, повторяя свое поведение в ходе нагрева в обратном порядке. Из рисунка так же видно, что кривые дилатационной зависимости $\Delta L/L(T)$ идентичны в обоих минимумах, температуры которых смешены относительно друг друга на 9.5°C .

Таким образом, полученные результаты дилатометрических измерений подтверждают данные [2,3] о том, что в ФНС ниже СЭ–ПЭ-ФП имеет место ФП между двумя СЭ-фазами. Наличие температурного гистерезиса позволяет классифицировать данный ФП как ФП первого рода.

Необходимо отметить, что обнаруженный ФП, вызывающий дилатационные аномалии, не сопровождается АЭ. Напротив, СЭ–ПЭ-ФП протекает без заметных дилатаций, но сопровождается интенсивной АЭ. Ситуация, аналогичная последней, наблюдалась при исследовании ФП в кристаллах PbTiO_3 [9]. Оптические наблюдения показали, что в PbTiO_3 сформировавшаяся доменная структура состояла только из 90° двойников, возникших благодаря его полупроводниковым свойствам.

Отсутствие дилатационного скачка в полупроводниковых кристаллах PbTiO_3 и $\text{PbFe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_3$ подтверждает представления о том, что свободный заряды экранируют дальнодействующие деполяризационные поля и СЭ-ФП протекают в условиях лишь релаксации дальнодействующих упругих механических полей, приобретая черты мартенситных ФП [10].

Список литературы

- [1] В.А. Икупов, А.И. Аграновская, Н.П. Чухуа. Изв. АН СССР. Сер. физ. **24**, 10, 1271 (1960).
- [2] I.H. Brunskill, H.Z. Schmid. Ferroelectrics **37**, 547 (1981).
- [3] K.H. Ehses, H.Z. Schmid. Krist. **162**, 64 (1983).
- [4] В.В. Кочетков, Ю.Н. Веневцев. Изв. АН СССР. Неорг. материалы **15**, 10, 1833 (1979).
- [5] И.П. Раевский, С.Т. Кириллов, М.А. Малицкая и др. Изв. АН СССР. Неорг. материалы **24**, 2, 286 (1988).
- [6] I.P. Raevsky, A.A. Bokov, A.S. Bogatin et al. Ferroelectrics **126**, 191 (1992).
- [7] Е.А. Дулькин, И.П. Раевский. Письма в ЖТФ **22**, 5, 49 (1966).
- [8] Е.А. Дулькин. СФХТ **5**, 1, 103 (1992).
- [9] Е.А. Дулькин. Кристаллография **40**, 2, 375 (1995).
- [10] Е.Г. Фесенко, В.Г. Гавриляченко, А.Ф. Семенчев. Доменная структура многоосных сегнетоэлектрических кристаллов. Изд-во Рост. ун-та. Ростов н/Д (1990). 192 с.